

FICHA TÉCNICA
ETERFOIL
MANTA TÉRMICA
DE SUBCOBERTURA

Éternit
a marca da coruja

— QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em sete estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021 e do segundo em 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

— UNIDADES ETERNIT



Manaus (AM)
Rua Rio Jaguarão,
752 - B - Vila Buriti
CEP: 69072-055

Simões Filho (BA)
Rodovia BA-093,
Km 4,5
CEP: 43700-000

Caucaia (CE)
CE-422, SN Km 03
Catuana
CEP: 61680-000

Minaçu (GO)
Av. Industrial, 21
Vila Sama
CEP: 76450-000

Atibaia (SP)
Avenida Tégula, 333
CEP: 12952-820

Goiânia (GO)
Rodovia BR-060, Km 165,92
Chácaras Anhanguera
CEP: 74393-351

Colombo (PR)
Rua Presidente Faria, 5323
Colônia Faria
CEP: 83411-050

Rio de Janeiro (RJ)
Rua Francisco Portela, 122
Guadalupe
CEP: 21660-010

São Paulo (SP)
Rua Doutor Fernandes
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros
CEP: 05423-040

Hortolândia (SP)
Rua da Confibra, 400
Jardim Campos Verdes
CEP: 13186-070

MANTA TÉRMICA DE SUBCOBERTURA ETERFOIL

Descrição:

Manta térmica de subcobertura com duas faces em alumínio, é um produto que oferece um melhor desempenho térmico e de estanqueidade.



Manta Térmica de Subcobertura Eterfoil

Desempenho:

A manta térmica de subcobertura com duas faces em alumínio atende à norma técnica ABNT NBR 15.567.

Aplicações:

O Eterfoil é uma solução versátil que pode ser instalada em diferentes tipos de edificações, incluindo residências, indústrias e galpões.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Metragem (m ²)	Largura (cm)	Comprimento (m)	Peso unitário (kg)
10	1,2	8,3	1,25
25	1,2	20,8	3,125
50	1,2	41,6	6,250

PROPRIEDADES

Tolerâncias Dimensionais

Peso e espessura: +/- 10%

Largura: +/- 3 mm

Comprimento: Rolo cortado e rolo de log +/- 0,3 m, rolo jumbo +/- 0,5%

Emissividade

Método de Teste

Transmissão ao vapor de água	1,6 ng/N.s	ASTM E-96
Resistência à tração	15.500 N/m	ASTM C1136
Resistência à temperatura	- 29° + 66°	ASTM C1263
Índice de propagação superficial de chamas	0	ABNT NBR 9442
Densidade óptica de fumaça	12 Ds	ASTM E 662 e ABNT NBR 16626:
Resistência à delaminação	Sem delaminação	2017

— MANTA TÉRMICA DE SUBCOBERTURA **ETERFOIL**



Produto aplicado na superfície

— RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o uso do produto, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site www.eternit.com.br.

- Manuseie com cuidado.
- Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão. Procurar um médico, se necessário.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.

Validade:

Indeterminada.

Armazenamento:

Armazenar em local seco e coberto.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas em nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

WWW.ETERNIT.COM.BR

0800 021 1709

Eternit
a marca da coruja