

FICHA TÉCNICA  
**BASECOAT  
CIMENTÍCIO**

**Eternit**

## — QUEM SOMOS

A Eternit é líder de mercado no mercado de coberturas e atua também no segmento de construção industrializada, oferecendo soluções que aliam tradição, inovação e qualidade. A marca faz parte de um Grupo sólido e integrado, composto por empresas que compartilham conhecimento e excelência em suas áreas. Companhia de capital aberto, tem ações listadas no Novo Mercado da B3, seguindo os mais altos padrões de governança corporativa.

## — UNIDADES ETERNIT



**Manaus (AM)**  
Rua Rio Jaguarão,  
752 - B - Vila Buriti  
CEP: 69072-055

**Simões Filho (BA)**  
Km 4,5  
CEP: 43700-000

**Caucaia (CE)**  
CE-422, SN Km 03  
Catuana  
CEP: 61680-000

**Goiânia (GO)**  
Rodovia BR-060, Km 165,92  
Chácaras Anhanguera  
CEP: 74393-351

**Colombo (PR)**  
Rua Presidente Faria, 5323  
Colônia Faria  
CEP: 83411-050

**Rio de Janeiro (RJ)**  
Rua Francisco Portela, 122  
Guadalupe  
CEP: 21660-010

**Hortolândia (SP)**  
Rua da Confibra, 400  
Jardim Campos Verdes  
CEP: 13186-070

## — DESCRIÇÃO **BÁSICA**

O Basecoat Cimentício Eternit é uma argamassa cimentícia de alto desempenho, ideal para o tratamento de juntas, revestimento e regularização das superfícies das chapas cimentícias. É um produto com elevada aderência, flexibilidade e resistência às intempéries.

## — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composição:** Produto a base de liga cimentícia, agregados minerais com granulometria controlada, aditivos químicos e componentes impermeabilizantes.

**Consumo:** 3,636 kg/m<sup>2</sup> para uma camada de espessura de 3 mm.

**Intervalo entre demãos:** 4 a 6 horas | **Cura total:** 24 horas.

## — DIMENSÕES DE FORNECIMENTO

Embalagem de 20 kg.

## — PREPARO DA **BASE**

As chapas cimentícias devem estar secas, limpas, isentas de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

## — MODO DE **PREPARO**

Com o auxílio de um balde limpo e um misturador mecânico de baixa rotação, misture o conteúdo da embalagem de 20kg do Basecoat (pó) em 4,5 litros de água limpa.

Misture até a argamassa ficar homogênea e sem grumos.

Deixe a argamassa repousar por 5 minutos e misture novamente o material.

Sempre prepare toda a embalagem de 20kg e não exceda a quantidade de água indicada.

Após preparado, utilizar a massa em no máximo 1 hora (tempo em aberto).



# — APLICAÇÃO

## Tratamento de juntas

Com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira aplique uma camada de Basecoat, preenchendo todo o vão entre as chapas cimentícias, deixando cerca de 5 cm de massa para cada lado da junta.

Sobre a massa ainda fresca, fixe a fita telada de fibra de vidro álcali resistente de 10 cm de largura com a espátula ou desempenadeira. Pressione a fita telada com a espátula ou desempenadeira e retire o excesso da massa.

Aguarde de 4 a 6 horas para secagem da argamassa para iniciar a segunda demão.

Aplique a segunda demão cobrindo a fita com o Basecoat alisando-a sem deixar ondulações.

Aguarde novamente de 4 a 6 horas para secagem da argamassa para iniciar o tratamento de superfície.

OBS.: o produto não deve ser utilizado somente para o tratamento de juntas, esta etapa sempre deve ser complementada com o tratamento de superfície.

## Tratamento de superfícies

Aplique o Basecoat por toda a superfície das chapas cimentícias com o auxílio de uma desempenadeira dentada, formando uma camada de aproximadamente 3 mm.

Posicione a tela de fibra de vidro álcali resistente de 1 m de largura sobre a superfície onde se aplicou o Basecoat. Pressione a tela com a desempenadeira e retire o excesso da massa. Sobreponha 10 cm em todos os encontros das telas.

Aguarde de 4 a 6 horas para secagem da argamassa para iniciar a segunda demão.

Com o auxílio de uma desempenadeira lisa, espalhe a segunda demão da argamassa de forma que a tela não fique visível.

A superfície estará pronta para receber o acabamento final em 24 horas.

O acabamento final deve ser aplicado no máximo em 60 dias.

## — RESTRIÇÕES DE USO

Indicado para obras de até 2 (dois) pavimentos ou 7 (sete) metros de altura.

## — VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação na embalagem original. Após preparado, utilizar a massa em até 1 hora.

## — ARMAZENAMENTO

Estocar em local coberto, seco, fresco, ventilado e nunca exposto a irradiação solar direta. Mantenha a embalagem fechada, após aberta deve ser consumida por completa. Empilhamento máximo de 10 sacos.

## — RECOMENDAÇÕES

Deve ser aplicado sobre as chapas cimentícias secas com temperatura superficial entre 5°C e 28°C para garantir que ocorra a cura adequada da argamassa.

## — SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Antes de iniciar o uso do produto, para mais informações sobre manuseio, segurança e disposição de resíduos, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em [www.eternit.com.br](http://www.eternit.com.br).



### ATENÇÃO

Provoca irritação à pele;  
Provoca irritação ocular;  
Pode provocar reações alérgicas na pele;  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. **Leia o rótulo antes de utilizar o produto.**

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas através de nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

**A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.**

[WWW.ETERNIT.COM.BR](http://WWW.ETERNIT.COM.BR)

**0800 021 1709**

**Eternit**