

FICHA TÉCNICA  
**MEMBRANA  
HIDRÓFUGA  
ETERNIT**

**Eternit**  
a marca da coruja

## — QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021 e do segundo, em 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

## — UNIDADES ETERNIT



### **Manaus (AM)**

Rua Rio Jaguarão, 752 - B  
Vila Buriti  
CEP: 69072-055

### **São Paulo (SP)**

Rua Doutor Fernandes  
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros  
CEP: 05423-040

### **Simões Filho (BA)**

Rodovia BA-093, Km 4,5  
CEP: 43700-000

### **Atibaia (SP)**

Avenida Tégula, 333  
CEP: 12952-820

### **Goiânia (GO)**

Rodovia BR-060, Km 165,92  
Chácara Anhanguera  
CEP: 74393-351

### **Colombo (PR)**

Rua Presidente Faria, 5323  
Colônia Faria  
CEP: 83411-050

### **Rio de Janeiro (RJ)**

Rua Francisco Portela, 122  
Guadalupe  
CEP: 21660-010

## MEMBRANA HIDRÓFUGA ETERNIT

### Descrição básica:

A membrana hidrófuga Eternit é uma barreira impermeável que protege as paredes externas das edificações contra a infiltração de ar e umidade e permite a saída do vapor d'água.

### Aplicações:

Ideal para construções secas, de Light Steel Frame e Light Wood Frame, e fachadas.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura (m)	Comprimento (m)	Peso (kg)	Área (m <sup>2</sup> )
1,52	30,48	6,5	46

## PROPRIEDADES

		Método de Teste
Composição	Não-tecido polipropileno	
Espessura	0,33-0,6 mm	ASTM D1777
Gramatura	105,5 g/m <sup>2</sup>	KS M3001
Permeabilidade ao vapor de água	859 g/m <sup>2</sup> .24h	ASTM E-96
Resistência UV	180 dias	

### Validade:

Indeterminada.

### Armazenamento:

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior a 30°C e na posição vertical.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas através de nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

[WWW.ETERNIT.COM.BR](http://WWW.ETERNIT.COM.BR)

**0800 021 1709**

**Eternit**  
a marca da coruja